



Silber 480 X HC (silber dunkel)

Sonnenschutzfolien Außen

		0%	50%	100%
Strahlungs -	durchlässigkeit	12,0%	<div style="width: 12%;"></div>	
	reflexion	68,0%	<div style="width: 68%;"></div>	
	absorption	20,0%	<div style="width: 20%;"></div>	
Licht -	reflexion nach	Innen	65,0%	<div style="width: 65%;"></div>
		Außen	65,0%	<div style="width: 65%;"></div>
	durchlässigkeit		12,0%	<div style="width: 12%;"></div>
UV-Durchlässigkeit		1,0%	<div style="width: 1%;"></div>	
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung		86,0%	<div style="width: 86%;"></div>	
Reduzierung der Blendung		87,0%	<div style="width: 87%;"></div>	
G Wert		0,14		
Emissionsgrad		0,70		
Micron	69	Klebstoff		PS
Garantie		7 Jahre horizontale Verlegung, 10 Jahre vertikale Verlegung		

Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	ja	Einfachverglasung getönt	ja
Isolierverglasung klar	ja	Isolierverglasung getönt	ja
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	ja	Verbundglas klar	ja

Eigenschaften

- Optimaler Hitze-, Blend- und UV-Schutz mit Spiegeleffekt
- Starke Tönung
- Sehr hohe Hitzereduzierung
- Hohe Reduzierung der Blendung
- Ideale Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten, stabilisierten UV-Schutz
- Ausgezeichneter Sichtschutz durch Spiegelwirkung (abhängig von den Lichtverhältnissen)
- Langlebige und extrem kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
- Hervorragende Eignung auch bei moderner Verglasung (z.B. Wärmeschutzglas, Dreifachverglasung)
- Bestmögliche Garantiezeiten