



Silber 50 X HC (silber hell)

Sonnenschutzfolien Außen

		0%	50%	100%
Strahlungs -	durchlässigkeit	37,0%	<div style="width: 37%;"></div>	
	reflexion	33,0%	<div style="width: 33%;"></div>	
	absorption	30,0%	<div style="width: 30%;"></div>	
Licht -	reflexion nach	Innen	31,0%	<div style="width: 31%;"></div>
		Außen	31,0%	<div style="width: 31%;"></div>
	durchlässigkeit		47,0%	<div style="width: 47%;"></div>
UV-Durchlässigkeit		1,0%	<div style="width: 1%;"></div>	
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung		55,0%	<div style="width: 55%;"></div>	
Reduzierung der Blendung		47,0%	<div style="width: 47%;"></div>	
G Wert		0,44		
Emissionsgrad		0,75		
Micron	69	Klebstoff		PS
Garantie		2 Jahre horizontale Verlegung, 4 Jahre vertikale Verlegung		

Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	ja	Einfachverglasung getönt	ja
Isolierverglasung klar	ja	Isolierverglasung getönt	ja
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	ja	Verbundglas klar	ja

Eigenschaften

- Optimaler Hitze- und UV-Schutz
- Leichte Tönung
- Mittlere Hitzereduzierung
- Ideale Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten, stabilisierten UV-Schutz
- Langlebige und extrem kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
- Hohe Lichttransmission
- Hervorragende Eignung auch bei moderner Verglasung (z.B. Wärmeschutzglas, Dreifachverglasung)