



Silber 450 X HC (silber hell)

Sonnenschutzfolien Außen

		0%	50%	100%
Strahlungs -	durchlässigkeit	34,0%	<div style="width: 34%;"></div>	
	reflexion	34,0%	<div style="width: 34%;"></div>	
	absorption	32,0%	<div style="width: 32%;"></div>	
Licht -	reflexion nach	Innen	32,0%	<div style="width: 32%;"></div>
		Außen	32,0%	<div style="width: 32%;"></div>
	durchlässigkeit	44,0%	<div style="width: 44%;"></div>	
UV-Durchlässigkeit		1,0%	<div style="width: 1%;"></div>	
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung		63,0%	<div style="width: 63%;"></div>	
Reduzierung der Blendung		57,0%	<div style="width: 57%;"></div>	
G Wert		0,36		
Emissionsgrad		0,69		
Micron	69	Klebstoff		PS
Garantie		7 Jahre horizontale Verlegung, 10 Jahre vertikale Verlegung		

Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	ja	Einfachverglasung getönt	ja
Isolierverglasung klar	ja	Isolierverglasung getönt	ja
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	ja	Verbundglas klar	ja

Eigenschaften

- Optimaler Hitze- und UV-Schutz
- Leichte Tönung
- Mittlere Hitzereduzierung
- Ideale Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten, stabilisierten UV-Schutz
- Langlebige und extrem kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
- Hohe Lichttransmission
- Hervorragende Eignung auch bei moderner Verglasung (z.B. Wärmeschutzglas, Dreifachverglasung)
- Bestmögliche Garantiezeiten